

COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0003 / MONTAJE STAUFF 3.5 KG



mK

Datos del producto

Adhesivo de montaje universal. Especial para terminaciones.

Modo del aplicación

Previamente revisar que el soporte reúna las siguientes características: ser resistente a la compresión, estar libre de fisuras, estar seco sin humedad residual, ser plano y estar limpio. Aplicar el adhesivo con un rodillo adecuado en cantidad saturada y pareja sobre el soporte y el reverso del revestimiento. Dejar secar hasta que ambas capas de adhesivo estén transparentes. En la zona de bordes, fijar con golpes de martillo de goma. Una vez colocado el material, ya no es posible corregir la posición



Tiempo de secado

La duración del fraguado es rápida, esperar que el adhesivo se encuentre transparente antes de montar.



COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0003 / MONTAJE STAUFF 3.5 KG



Ficha técnica

Número de producto	121820
Características especiales	- excelente adhesión inicial y final - largo tiempo de adhesividad de contacto - particularmente apto para revestimientos de corcho para pisos - muy bajo consumo - fácil de esparcir
Soportes adecuados	- paredes de hormigón - mezclas adhesivas STAUF - mampostería - tableros V100 (E1), tableros OSB - paneles de fibra-yeso sin recubrimiento - revoque ligado con cemento - placas de yeso-cartón
Aplicaciones	- adherencia de corcho - apto para el pegado de PVC, goma, gomaespuma, zócalos, rebordes y molduras de escaleras
Mezclas adhesivas adecuadas	- STAUF SPP95 - STAUF AS - STAUF GS - STAUF GS Stand - STAUF FZ - STAUF OS - STAUF RM - STAUF SSP RAPID
Características del producto	- apto/a para losa radiante - libre de solventes - inmediata fijación de revestimientos - adherente posteriormente
Color	blanco
Consumo por m ²	290 g



COMPLEMENTOS PISOS- ADHESIVOS

STF-19-0003 / MONTAJE STAUFF 3.5 KG



mK

Ficha técnica

Tiempo abierto de colocación	☐ aprox. 2 hs. a 20 °C
Periodo de evaporación	☐ 20–90 min.
Carga admisible	☐ de inmediato
Indicaciones adicionales 1	☐ Dada la variedad de los materiales y sus combinaciones, es necesario realizar pruebas personalizadas antes del pegado específico. ☐ En paredes de sustrato muy absorbente es necesario imprimir antes de la aplicación. ☐ El adhesivo puede aplicarse en la parte inferior del revestimiento hasta 18 horas antes del pegado.
Condiciones ambientales de aplicación	☐ por lo menos 15 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad rel. como máx.
Requerimientos de transporte	☐ resistente a heladas
Condiciones de almacenaje	☐ resistente a heladas
Conservación	☐ 6 meses
Giscod e	☐ D
Giscod e	☐ 1
Giscod e	☐ EC1-R
Envases: tamaños disponibles	☐ 5 kg Kunststoffeimer

